



アンカーボルトのご紹介

弊社にて、**アンカーボルト**の手配が可能です。

- ★ 材質は、丸棒 SS400、SNR400B、SNR490B、S45C、SCM
異形 SD295A、SD345、SD390、SD490 等幅広い対応が可能です。
- ★ 曲げ、ピン穴加工や上記 V カット、異形に無い大きいサイズは丸棒に
スパイラル筋を溶接して代用も可能です。
- ★ 丸棒は、ねじ太径 M200 まで、異形は D51 まで。

※図面等、お見積りは、営業担当にご連絡下さい。



スパイラル筋



スパイラル溶接アンカーボルト

スパイラル状の線材を溶接したアンカーボルトです。

D51 以上の鉄筋にお困りでしたら、上記のようなスパイラル筋を溶接した
アンカーボルトも対応させて頂いてます。

土木、建築、橋梁関連でも実績ありますので、是非、お声がけください。

機械的性質

性質		引張強さ				曲げ試験	
鋼種		降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び		曲げ角度	内側半径
丸鋼	SR235	235 以上	380~520	2号に準ずるもの	20 以上		
				14号Aに準ずるもの	22 以上		
異形鉄筋	SD295A	295 以上	440~600	2号に準ずるもの	16 以上	180°	D16 以下 公称直径の 1.5 倍
				14号Aに準ずるもの	17 以上		D16 超え 公称直径の 2 倍
	SD345	345 以上 ~ 440	490 以上	2号に準ずるもの	18 以上	180°	D16 以下 公称直径の 1.5 倍
				14号Aに準ずるもの	19 以上		D16 超え D41 以下 公称直径の 2 倍
	SD390	390~510	560 以上	2号に準ずるもの	16 以上	180°	公称直径の 2.5 倍
	SD490	490~625	620 以上	14号Aに準ずるもの	17 以上		D25 以下 公称直径の 2.5 倍
				2号に準ずるもの	12 以上	90°	D25 超え 公称直径の 3.0 倍
				14号Aに準ずるもの	13 以上		

化学成分

成分 (%)		C	Si	Mn	P	S	C+Mn/6
鋼種	鋼種	C	Si	Mn	P	S	C+Mn/6
丸鋼	SR235	—	—	—	0.050 以下	0.050 以下	—
異形鉄筋	SD295A	—	—	—	0.050 以下	0.050 以下	—
	SD345	0.27 以下	0.55 以下	1.60 以下	0.040 以下	0.040 以下	0.50 以下
	SD390	0.29 以下	0.55 以下	1.80 以下	0.040 以下	0.040 以下	0.55 以下
	SD490	0.32 以下	0.55 以下	1.80 以下	0.040 以下	0.040 以下	0.60 以下

ケミカルボルトVカット品のご紹介



接着系アンカー施工用



先端 V カット

特長

- 両端からカットしてあることにより、攪拌(かくはん)性能がアップ
- 両端からのカットにより、攪拌時にボルトの重心バランスがよく施工性アップにつながります。

是非ともお引合いお待ちしています。



株式会社 三笠・鉄螺

